PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBLATT HM-PI-009-10/06

GLASSTRAHLPERLEN

Glasstrahlperlen werden hergestellt aus bester Qualität bleifreiem Glas mit einem minimum an Silikat (72%.) Herstellung gemäß MILL-G-9954 A Spezifikation.

CHEMISCHE ANALYSE

SiO_2		72	%
AL_2O_3	<	2.5	%
CaO		9	%
MgO	<	4	%
Na_2O		13.7	%
K_2O	<	1.2	%
Fe_2O_3	<	0.5	%
SO_3	<	0.5	%

KORNFORM Rund

ART Neutral

FARBE Weiß

HÄRTE 6 Mohs

SCHÜTTGEWICHT 1.5 kg/dm³

SPEZIFISCHES GEWICHT 2.46 kg/dm³

KORNGRÖSSE

40	-	70 micron
65	-	105 micron
75	-	125 micron
90	-	150 micron
100	-	200 micron
150	-	250 micron
200	-	300 micron
300	-	400 micron
400	-	600 micron

VERPACKUNG

- in 25 kg Papiersäcken auf 1.000 kg Paletten mit Schrumpffolie.

ANWENDUNGEN

Glasstrahlperlen werden eingesetzt zur Reinigung ohne Aufrauhung von NE - Materialien. Glasstrahlperlen kommen zum Einsatz in Strahlhallen und Strahlkabinen. Reinigung und Oberflächenverfestigung (Shot Peening) sind möglich.

HOLLAND MINERAAL
STRAHLMITTEL UND STRAHLANLAGEN

Official Dealer
ROITEC Industriebedarf

T +49 (0)4164-9064060
M info@roitec.de
W www.roitec.de